


Tangit

All Pressure

Hard PVC-lijm

Speciaal kleefstof voor Hard-PVC (PVC-U)



PVC-lijm
NEN 7106

All Pressure

EIGENSCHAPPEN

- ▶ Hoge druk max. 16 bar / afvoer
- ▶ KIWA en KOMO gekeurd
- ▶ Speciale kwast voor snelle en veilige verlijming
- ▶ Chemisch bestendig
- ▶ Dik vloeibaar
- ▶ Ongevoelig t.o.v. bacteriën
- ▶ 24 maanden houdbaar

1

TEST EN GOEDKEURING

KOMO en KIWA gekeurd

TOEPASSING

Tangit All Pressure Hard-PVC lijm is geschikt voor het verlijmen van buissystemen, moffen en fittingen van PVC-U, waar sprake is van hoge druk (max. 16 bar) en/of chemische belasting. Spleetvullend tot + 0,8 mm. Tangit All Pressure voldoet o.a. aan de normen: DIN 16970, CSTB 15/81-57, KIWA (t/m buitenmiddellijn van 90 mm) en KOMO (van buitenmiddellijn 40 mm t/m 160 mm). Geschikt voor toepassing in o.a. distributie van koud water in drinkwaterleidingen, binnenrielingen, industriële installaties voor het transport van vloeibare of gasvormige stoffen, afvoerleidingen voor de lozing van afval- of regenwater e.d. Ongevoelig voor bacteriën.

Altijd Tangit Reiniger toepassen voor de grondige reiniging van de te verlijmen PVC-U buizen en de reiniging van kwasten.



VOORBEREIDING ONDERGROND

De buis haaks afzagen en de buitenzijde afschuiven (15°). Vervolgens de binnenzijde afbramen. De te verlijmen oppervlakken (buisseinde van buiten en de mof van binnen) worden vervolgens van het ergste vuil ontdaan. Aansluitend wordt de inschuifdiepte van de buis op het buiseinde gemarkeerd, zodat de gewenste kleefstofopdracht en het juiste insteken van de buis gecontroleerd kan worden. Het reinigen gebeurt vervolgens met Tangit Reiniger. De met Tangit Reiniger behandelde vlakken moeten voor het aanbrengen van de kleefstof drogen. Usvorming door voorzichtige verwarming verwijderen.

TANGIT
T_AllPressure_01_0711

Maat voor b in mm verlijming

Buitendoorsnede van de buis - d (mm)	buis/mof
tot 16	=2
20-50	3 5
63-110	6 10
125-200	11 18
225-315	20 26

Inschuifdiepte in mm

Buitendoorsnede van de buis - d (mm)	mof verbinding t ₁	fitting te
16	34	
20	35	
25	35	
32	35	
40	44	
50	55	
63	69	
75	77	
90	87	
110	101	
140	121	
160	135	
225	180	
280	217	
315	240	

VERWERKING

Tangit All Pressure voor het gebruik goed roeren. De kleefstof moet langzaam van de schuingehouden kwast of een roerhoutje afvloeien en daarbij een waaier vormen. Vervolgens in de lengterichting een gelijkmatige kleefstoflaag aanbrengen om rilvorming in de buis te voorkomen. Op het buiseinde voldoende lijm aanbrengen. Met Tangit kunnen spelingen tot 0,8 mm worden overbrugd.

Aanbevolen kwasten:

- DN 16 - 75 mm met Tangit (250 ml) 0,5 " blikkwast
- DN 25 – 160 mm met Tangit (1 L) 1,0 " blikkwast
- DN 75 – 150 mm 2,0 " platte kwast
- DN 160 - 250 mm 2.5 " platte kwast
- boven DN 300 mm 3 " platte kwast

Buis en mof zonder draaien of kantelen direct tot de aanslag of het einde van de mofdiepte samenvoegen en enige seconden vasthouden tot de kleefstof aangetrokken is. Vanaf DN 150 moet het samenvoegen met behulp van een schuifapparaat plaatsvinden. Direct na het samenvoegen moet de overtollige Tangit All Pressure met vloeipapier verwijderd worden. Door het snelle afbinden van de kleefstof moet het samenvoegen van de delen binnen 4 minuten na aanvang van de kleefstofopdracht plaatsvinden. In verband met de tijdrovende techniek mogen de afmetingen van de buizen niet groter zijn dan DN 80 bij het gebruik van Tangit All Pressure in tubes. Bij afmetingen boven DN 80 moeten 2 personen gelijktijdig de kleefstof zowel in de mof als op de buis aanbrengen.

De open tijd van Tangit All Pressure, tussen het aanbrengen van de kleefstof en het samenvoegen van de delen, wordt bepaald door de omgevingstemperatuur en/of de dikte van de lijmlaag. Bij een lijmlaag van 1 mm beschikt de verwerker, afhankelijk van de verwerkingstemperatuur, over onderstaande tijden:

- 20°C = 293 K = 4 minuten
- 25°C = 298 K = 3 minuten
- 30°C = 303 K = 2 minuten
- 40°C = 308 K = 1 minuut >
- 40°C = > 308 K = < 1 minuut

Gedurende de eerste 5 minuten na het samenvoegen mogen de buizen niet bewegen. Bij temperaturen < 10°C wordt deze tijd minstens 15 minuten. Het afzinken van de verlijmde buizen in de sleuf volgt na 10 – 12 uur. Het vullen van de leidingen en de druktest tot een proefdruk van 1,5 x PN mag pas na 24 uur na de laatste verlijming plaatsvinden.

Wanneer de leidingen met de bedrijfsdruk worden belast, dan moet per 1 bar minstens 1 uur wachttijd in acht genomen worden. Het is aan te bevelen leidingen die niet direct in bedrijf genomen worden, goed door te spoelen en eventueel met water gevuld te laten staan.

TECHNISCHE GEGEVENS

Samenstelling:	oplosmiddelhoudende kleefstof op basis van tetrahydrofuran (gestabiliseerde THF)
Soortelijk gewicht:	0,96 g/ml

TECHNISCHE GEGEVENS (vervolg)

Viscositeit:	1800 - 3500 mPas (Epprecht Viscositeitmeter, meetlichaam 3, 23C)
Opentijd:	max. 4 minuten
Temperatuurbestendigheid:	Deze komt overeen met die PVC-U ($\pm 60^{\circ}\text{C}$)
Weerstandsvormogen:	De verlijmingen zijn watervast. De chemische bestendigheid van de verlijmingen, in het bijzonder bij anorganische zuren, hangt af van de buistolerantie, afbindtijd, drukbelasting, temperaturen, het type zuur en de zuurconcentratie. Voor geconcentreerde zuren is de speciale kleefstof Dytex beschikbaar. Voor druk- en temperatuurbelaste verlijmingen van PVC-C, Tangit PVC-C lijm gebruiken (kenmerkblad op aanvraag beschikbaar). PVC-C is nagechlorideerde PVC.

VERBRUIK

Ter indicatie vermelden wij dat het vervaardigen van 100 lijmverbindingen de volgende hoeveelheden Tangit All Pressure vereist:

Buismaten Tangit All Pressure

DN - da mm	in kg
25 - 32	ca. 0,8
32 - 40	ca. 1,1
44 - 50	ca. 1,5
50 - 63	ca. 1,7
65 - 75	ca. 2,2
80 - 90	ca. 4,0
100 - 110	ca. 8,0
125 - 140	ca. 13,0
150 - 160	ca. 19,0
200 - 225	ca. 26,0
250 - 280	ca. 38,0
300 - 315	ca. 52,0

VERPAKKING

- doos met 12 tubes van 125 g
- doos met 12 blikken van 250 ml met kwast
- doos met 12 blikken van 500 ml met kwast
- doos met 6 blikken van 1 L met kwast
- doos met 6 blikken van 1 kg
- blik van 4,5 kg
- vat van 170 kg

HOUDBAARHEID

In gesloten verpakking 24 maanden houdbaar mits koel en vorstvrij opgeslagen (tussen de $+5^{\circ}\text{C}$ en $+35^{\circ}\text{C}$). Zie productiedatum voorzijde blik of op de vouw van de tube.

ALGEMENE RICHTLIJNEN

Tangit All Pressure is brandgevaarlijk. De oplosmiddelendampen die zwaarder zijn dan lucht kunnen explosieve mengsels vormen. Daarom dient tijdens de verwerking en het drogen gezorgd te worden voor een goede ventilatie. In het werkvertrek en in de aangrenzende ruimten: niet roken! niet lassen! Geen open vuur en licht; elke kans op vonkvorming absoluut vermijden. Voor aanvang van laswerkzaamheden moeten oplosmiddelendampen en explosieve mengsels verdwenen zijn. Leidingen met water vullen, doorspoelen en goed doorblazen. Gedurende de droogtijd het systeem niet afsluiten. Langdurig inademen van de oplosmiddelendampen schaadt de gezondheid. Gebruikt crêpepapier bewaren in gesloten vaten (bv. emmer met een deksel) om de belasting door oplosmiddelendampen zo laag mogelijk te houden.

Het dragen van werkhandschoenen wordt zeer aanbevolen ter voorkoming van contact met de huid. Tussendoor de handen wassen en met een vethoudende crème of emulsie insmeren. Bij aanraking met de ogen direct overvloedig met water spoelen en een arts raadplegen. Bussen steeds goed gesloten bewaren. Met kleefstof besmeurde kleding uittrekken. Verdere aanwijzingen treft u aan in de merkbladen en voorschriften ter voorkoming van ongevallen van de bedrijfsverenigingen, bv. VBG 15 "Laswerkzaamheden", VBG 81 "Verwerking van kleefstoffen", M 017 (oplosmiddelen) en de veiligheidskaarten.

Gevarenetikettering:

X1 = Irriterend F = lichtontvlambaar
bevat Tetrahydrofuran, Cyclohexanon

- Buiten bereik van kinderen bewaren
- Gesloten verpakking op een goed geventileerde plaats bewaren
- Irriterend voor de ogen en de ademhalingswegen
- Verwijderd houden van ontstekingsbronnen
- Niet roken
- Aanraking met de ogen vermijden
- In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

BELANGRIJK

Voor in gebruikname dienen de leidingen grondig doorgespoeld te worden om eventueel nog aanwezige oplosmiddelendamp te verwijderen.

Tangit All Pressure is gebruiksklaar en mag absoluut niet verdund worden. Tangit All Pressure werkt in op hard-PVC. Buizen en fittingen daarom verwijderd houden van gemorste kleefstof. Niet in gebruik zijnde bussen direct goed sluiten om verdamping van het oplosmiddel en indikken te voorkomen. Een eventueel aanwezige kleefstofhuid verwijderen. Aan kwasten hechtende ingedikte kleefstof met droog vloeipapier verwijderen.

Schoongemaakte kwasten moeten droog zijn alvorens ze opnieuw te gebruiken. De verlijming bij lagere temperaturen vraagt uiterste zorgvuldigheid. Buizen en fittingen neigen bij temperaturen $< 5^{\circ}\text{C}$ tot een hogere slaggevoeligheid (verpulveren), zodat bij langdurige inwerking van oplosmiddelendampen, die bv. bij het sluiten van de leidingen gedurende de droogfase optreedt, een beschadiging aan het systeem niet voorkomen kan worden. Verder wordt door de fysische afbinding van Tangit All Pressure de vastheidopbouw onder deze omstandigheden sterk vertraagd. Bij temperaturen $< 5^{\circ}\text{C}$ zijn daarom speciale maatregelen bij de verwerking van Tangit All Pressure vereist. De te verlijmen buiseinden moeten met een geschikt warmeluchtapparaat handwarm tot $25\text{-}30^{\circ}\text{C}$ verwarmd worden. De gereedgekomen verbinding moet gedurende ca. 10 minuten op $20\text{-}30^{\circ}\text{C}$ gehouden worden.

Tangit All Pressure mag niet opgeslagen worden bij temperaturen lager dan 5°C , daar anders een wijziging van de viscositeit en een structuurverandering optreedt welke de verwerkbaarheid beïnvloedt. Na op omgevingstemperatuur te zijn gebracht wordt de structuurwijziging en viscositeitverandering weer afgebouwd. Het plaatsen van drukleidingen en verbindingselementen van hard-PVC (PVC-U) vereist kennis met betrekking tot de verwerking. Deze aanwijzingen zijn daarom slechts richtlijnen, die geschoold personeel bij de verwerking moeten helpen. Verwerkingsvoorschriften van de fabrikant van buizen en fittingen dienen in acht te worden genomen, evenals de richtlijnen en werkbladen van bv. DVGW werkblad 328; K.R.V.-verwerkingsvoorschriften: - PVC-drukleidingen, installatie in gebouwen; - PVC-drukleidingen, drinken industriewaterverzorging buiten gebouwen.

Let op: Wij kunnen hier slechts algemene aanwijzingen geven. Vanwege de buiten onze invloedssfeer liggende verwerkings- en toepassingsomstandigheden en de talrijke verschillende materialen adviseren wij u om in ieder geval voldoende eigen proeven te doen. Uit de gegevens en aanwijzingen op dit informatieblad kan daarom geen aansprakelijkheid voor concrete toepassingsresultaten worden afgeleid. In het kader van onze verkoopvoorwaarden wordt alleen garantie gegeven op de voortdurend gelijkblijvende hoge kwaliteit van onze producten. Bij het opstellen van dit technisch kenmerkblad zijn wij uitgegaan van de huidige stand van de techniek voor zover die ons bekend is.

De genoemde eigenschappen van het product zijn zowel in de praktijk als in toepassingstests bewezen. Op situatie afhankelijke omstandigheden hebben wij echter geen invloed. Daarom raden wij aan altijd een eigen test uit te voeren om te controleren of het product geschikt is voor de door u beoogde toepassing. Raadpleeg in geval van twijfel Henkel Nederland B.V. Nieuwegein, tel. 030-6073479 of Henkel Belgium N.V. Brussel, tel. 02/421.28.65. Wettelijke aansprakelijkheid wordt niet geaccepteerd op basis van de inhoud van dit document dan wel op basis van een mondeling advies tenzij er sprake is van grove nalatigheid van onze kant. Dit technisch kenmerkblad vervangt alle voorgaande technische kenmerkbladen van dit product.

Henkel Nederland B.V.
Brugwal 11
3432 NZ Nieuwegein
Tel.: 030 - 607 34 79
Fax: 030 - 604 70 39
Internet: www.tangit.nl
e-mail: tangitNL@nl.henkel.com

Henkel Belgium N.V.
Havenlaan 16
1080 Brussel
Tel.: 02 / 421.28.65
Fax: 02 / 421.26.92
Internet: www.tangit.be
e-mail: tangitB@be.henkel.com